

V – MAR® HE

Priedas cementinėms šildomoms grindims ir grindų išlyginamajam sluoksniui

Taikymas

V - MAR® HE- naudojamas cementiniams grindų išlyginamiesiems sluoksniams. Pagrindinė naudojimo sritis – šildomų grindų cementiniai sluoksniai, taip pat tuomet kai cemento mišinys yra pumpuojamas. Tinkamas grindų sluoksniui, kai cementinis mišinys gaminamas ir įrengiamas statybos aikštelėse.

Techniniai duomenys

Veiklioji medžiaga	tensidai
Forma	skystis
Spalva	Baltas
Sausų medžiagų kiekis	39,0 ± 2,0 M.-%
Tankis	1,01 ± 0,01 g/cm ³
Užšalimo taškas	Mažd. 0 °C
pH vertė	7,5 ± 1
Laikymas	Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, saugoti nuo šilumos šaltinių ir šalčio.
Rekomenduojama dozė	1-2 ml/kg cemento; 0,1 – 0,2% nuo cemento masės
Tiekimo forma	1020 kg konteineris; 205 kg statinė, 23 kg kanistras
Vandens pavojingumo klasė	WGK 1 (pgl. kenksmingų medžiagų vandenims potvarkį)
Fiziologinis poveikis	Kontakto su akimis ir oda atveju galimos alerginės reakcijos; žr. saugos duomenų lapą.
Laikymo sąlygos	Mažd. 1 metus uždarytose originaliose talpose

**Savybės/
Veikimo būdas**

V - MAR® HE neturi agresyvių medžiagų, kurios galėtų pakenkti metalui ar plastikui. Nekenkia šildymo vamzdžiams ir kilimams. Naudojant **V - MAR® HE** išlaikomas plastiškumas, geros pumpavimo ir lengvo apdirbimo savybės. Dėka vandens sumažinimo ir stabilizavimo savybių skilinėjimo ir perdziūvimo pavojus sluoksniui yra minimalizuojamas. Dėl importuotų mikroporų betonas tampa homogeniškas, puikiai sutankintas ir lengvai apdirbamas.

**Maišymas/
Apdorojimas**

Dėka vandenį mažinančio efekto, **V - MAR® HE** yra dedamas į užmaišymui skirtą vandenį santykiu 1:200 iki 1:300 arba kaip paskutinis komponentas maišant. Konkretus maišymo santykis yra nustatomas bandymais.

Ypatingos nuorodos

Išlietą grindų sluoksnio betoną pirmą savaitę apsaugoti nuo perdziūvimo ir nuo įvairių oro sąlygų (vėjo, šalčio, karščio). Prieš naudojant būtini pirminiai bandymai pagal DIN EN 206-1 ir DIN 1045-2. Pagaminta Vokietijoje.



Aplankykite internetinį puslapį: www.de.graceconstruction.com

Grace Bauprodukte GmbH Pyramonter Straße 32676 Lügde Tel.: +49 (5281) 77 04-0

GRACE
Construction Products

UAB “Betono apsaugos sistemos”
S.Dariaus ir S.Girėno g. 107
LT-02189, Vilnius
Tel/fax.: +370 (5) 230 60 83

IBAS
Betono apsaugos sistemos