

Mortard® RV

Skystas lėtiklis statybiniams skiediniams

Taikymas

Mortard® RV skirtas statybiniams skiediniams gaminti. **Mortard® RV** kartu su porodariu (**Darex® AE S 45**; **Darex® AE S 65**) naudojamas prailginti statybinių skiedinių apdirbimo trukmei, (vidutinio stiprumo skiediniams iki 36h, o silpnesnio stiprumo skiediniams iki 24h). Naudotini porodariai **Darex® AE S 45** arba **Darex® AE S 65**.

Techniniai duomenys

Veiklioji medžiaga	hidroksikarboksilatai
Forma	skystis
Spalva	gelsvas
Tankis	1,15 g/cm ³
Užšalimo taškas	Mažd. -2 °C
pH vertė	7,5 ± 1,0
Laikymas	Laikyti sandariai uždarytose originaliose talpose, saugoti nuo šilumos šaltinių ir šalčio.
Dozavimas	3-9ml/kg cemento arba 0,4 – 1,0 % nuo cemento masės.
Tiekimo forma	1150 kg konteineris; 240 kg statinė
Vandens pavojingumo klasė	WGK 2 (pagal vandens pavojingumo potvarkį)
Fiziologinis poveikis	Kontakto su akimis ir oda atveju galimos alerginės reakcijos; žr. saugos duomenų lapą.
Laikymo sąlygos	Mažd. 1 metus uždarytose originaliose talpose

Savybės/ Veikimo būdas

Mortard® RV veikia organinio pagrindo dėka. Sulaiko skiedinio priedų rišimasį ir išlaiko visas darbinės charakteristikas iki nustatyto laiko. Skiedinį darbinėje konsistencijoje galima išlaikyti iki 36h.

Maišymas/ Apdorojimas

Mortard® RV rekomenduojama įmaišyti kartu su užmaišymui skirtu vandeniu, jei nėra galimybės, tai galima įpilti kaip paskutinį komponentą maišant. Reikalingas maišymui laikas priklauso nuo maišymo būdo. Tuo pačiu metu reikia stebėti mišinio konsistenciją, nes naudojamas porodaris sudaro dažniausiai oro pusles. Reikalinga dozė **Mortard® RV** priklauso nuo pageidaujamos darbo trukmės, skiedinio sudėties ir praktiškų bandymų. Tam kad išlaikyti skiedinio charakteristikas statybų aikštelėse (esant aukštai aplinkos temperatūrai, tiesioginei saulei, vėjui ir kitoms oro sąlygoms) reikia imtis apsaugos priemonių – uždengiant skiedinio talpą užklotu, folga ir t.t. Mūrijant, esant aukštai temperatūrai, būtina sudrėkinti plytas, o sumūrytą konstrukciją apsaugoti nuo per greito išdžiūvimo; šviežio mūro konstrukciją apsaugoti nuo šalčio.

Ypatingos nuorodos

Rekomenduojame pasidaryti išankstinius bandymus.
Pagaminta Vokietijoje.



Aplankykite internetinį puslapį: www.de.graceconstruction.com

Grace Bauprodukte GmbH Pyramonter Straße 32676 Lügde Tel.: +49 (5281) 77 04-0

GRACE
Construction Products

UAB “Betono apsaugos sistemos”
S.Dariaus ir S.Girėno g. 107
LT-02189, Vilnius
Tel/fax.: +370 (5) 230 60 83

IBAS
Betono apsaugos sistemos